

IMPRÈGNE  
EN PROFONDEUR

Non filmogène :  
ne s'écaille pas

Toutes essences de bois

Finition "bois huilé"

Entretien facile

Recommandé  
sur bois exotiques  
et bois européens

Bois extérieurs  
horizontaux et  
verticaux : terrasses,  
caillebotis, portails,  
mobilier de jardin

# Saturateur Bois



## DESTINATION ET PRÉSENTATION

- Le SATURATEUR BOIS BLANCHON est destiné à la protection de toutes les essences de bois (autoclavées ou non) couramment utilisées en extérieur : feuillus européens, bois exotiques, bois résineux (y compris le Red Cedar).
- Naturellement pénétrant, le SATURATEUR BOIS est particulièrement adapté à la protection des essences difficilement imprégnables, telles que ipé, iroko, sipo, teck (essences rares, consulter nos Services Techniques).
- L'application du SATURATEUR BOIS par la technique "humide sur humide" conduit à la formation d'une protection nourrissante qui ne s'écaille pas et s'entretient aisément.
- Le SATURATEUR BOIS met en valeur, par son aspect mat, semblable à celui d'un "bois huilé", l'élégance naturelle des bois.
- Existe en incolore, teinte ipé et miel.

## PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les bois devront être propres et secs, sans taches grasses ni traces d'anciennes protections (autres que le SATURATEUR BOIS devant être normalement entretenu). Poncer ou décaper si nécessaire (DÉCAPANT BÂTIMENT 10' BLANCHON LIQUIDE).
- Les boiseries anciennes, tachées, grisâillées, seront nettoyées avec le DÉGRISEUR PRÉPARATEUR BOIS BLANCHON.
- Si nécessaire, appliquer le produit de traitement insecticide-fongicide TRAIT'PLUS® PERFORMANCE BLANCHON.
- **Sur bois neufs** : poncer avec un abrasif grain 80 pour optimiser l'ouverture des pores.
- Les bois tendres seront imprégnés immédiatement par le SATURATEUR BOIS.
- Les bois durs et les bois gras (par ex. : chêne, bois exotiques, etc.) devront être préalablement exposés quelques mois aux intempéries, afin que celles-ci neutralisent naturellement la non-imprégnabilité de ces essences particulières. Effectuer une application de DÉGRISEUR PRÉPARATEUR BOIS, si nécessaire. De même, laisser les bois traités en autoclave se stabiliser quelques mois avant d'appliquer le SATURATEUR BOIS, et effectuer une application de DÉGRISEUR PRÉPARATEUR BOIS, si nécessaire.

N.B. : ne jamais appliquer de lasure ou d'autre produit tinctorial (teinte, etc.) avant le SATURATEUR BOIS.

**IMPORTANT** : la saturation du bois sera d'autant meilleure que les pores seront "bien ouverts" : un ponçage abrasif (grain 80), sur toutes les surfaces, ouvrira les pores et facilitera la pénétration.

- Dépoussiérer soigneusement le bois avant l'application.

**ASTUCE PRO** : pour une protection encore plus durable, appliquer au préalable 1 couche de CONDITIONNEUR® ANTI-UV BLANCHON.

## APPLICATION ET ENTRETIEN

### Application

- Bien agiter avant l'emploi. NE PAS DILUER : PRÊT À L'EMPLOI.
- Il est recommandé de travailler par petites surfaces.
- Appliquer une première couche grasse de SATURATEUR BOIS (pinceau, spalter, brosse, rouleau) et la laisser pénétrer (15 à 30 minutes).
- Sans laisser sécher le produit, appliquer une nouvelle couche, et renouveler l'opération jusqu'au "refus", c'est-à-dire que le bois, étant saturé, ne peut plus absorber de produit.
- Essuyer alors soigneusement avec un chiffon de coton pour éliminer l'excès. En aucun cas, il ne faut laisser persister surbrillance, coulures ou surépaisseurs, qui témoigneraient de la formation d'un film en surface (le cas échéant, les éliminer rapidement par un léger égrenage).
- Vérifier, le lendemain, l'homogénéité de la saturation : l'aspect du bois parfaitement imprégné doit présenter une couleur et un aspect uniformes : si des surfaces mates persistent, réimprégner selon le même mode opératoire, jusqu'au résultat souhaité.
- Laisser les bois saturés se stabiliser pendant 3 jours environ avant utilisation.

N.B. : après 12 heures, un égrenage léger est impératif avant cette deuxième opération.

### Entretien

**IMPORTANT** : l'aspect du bois imprégné évolue pendant les jours qui suivent le traitement par saturation : tout d'abord soutenue (même foncée, sur certaines essences), la nuance s'éclaircit et se stabilise. C'est l'apparition d'une dominante blanche, puis grise, (évolution normale sous l'action des intempéries et du rayonnement ultraviolet), qui décidera de l'opportunité de l'entretien.

- Le SATURATEUR BOIS s'entretient sans décapage ni ponçage : dès que l'aspect et la couleur de la surface du bois le nécessitent, nettoyer avec le NETTOYANT TERRASSES BLANCHON. Bien rincer et laisser sécher. Appliquer ensuite le SATURATEUR BOIS (toujours "humide sur humide") pour retrouver l'aspect initial du bois convenablement saturé.
- Si besoin, faire précéder l'application du SATURATEUR BOIS par l'application du DÉGRISEUR PRÉPARATEUR BOIS (bien laisser sécher après le rinçage).

Blanchon

# Saturateur Bois

## Nettoyage des ustensiles

- Immédiatement après usage, avec du DILUANT S.O. BLANCHON. Proscrire les diluants celluloseux ou synthétiques.
- Reboucher soigneusement après utilisation. Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

## SÉCHAGE

**Dans des conditions normales d'utilisation (température 20°C, hygrométrie 65%, zones bien ventilées) :**

- Séchage hors poussières : 6 heures environ.
- Séchage : 24 heures.
- Séchage "à cœur" : 72 heures environ (laisser les bois saturés se stabiliser pendant 3 jours environ avant utilisation).

## RENDEMENT

- 6 à 8 m<sup>2</sup> environ.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Nettoyer les chiffons et outils immédiatement après l'utilisation (risque d'auto-inflammation en conservant des ustensiles textiles imbibés de SATURATEUR BOIS). Ne pas jeter les chiffons et outils imbibés de SATURATEUR BOIS sans les avoir rincés à l'eau. Bien reboucher après utilisation ; ne pas conserver d'emballages très entamés (avec une forte proportion d'air) pendant de longues durées.

DONNÉES TECHNIQUES	
DESTINATION	RÉSINE SPÉCIALE D'IMPRÉGNATION, POUR LA PROTECTION ET LA DÉCORATION DES BOIS EXTÉRIEURS
CLASSIFICATION AFNOR	Famille 1, classe 2b
DENSITÉ	0,88 (à 20°C, selon NF T 30020)
FLUIDITÉ	40 secondes (CA 3 à 23°C)
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur <a href="http://www.blanchon.com">www.blanchon.com</a> ou sur <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a> )
CONSISTANCE	Fluide, pour une excellente imprégnation
SÉCHAGE HORS POUSSIÈRES	6 heures environ à 20°C, mais l'application, devant être pratiquée "à saturation" des fibres, s'effectue toujours "humide sur humide"
RECOUVRABILITÉ	Passé un délai de 24 heures, dans des conditions normales d'utilisation, pratiquer toujours un égrenage préliminaire pour "réouvrir" les fibres et optimiser l'absorption du SATURATEUR BOIS par les pores du bois

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée en septembre 2021.

Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.

Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.

Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

50 8<sup>ème</sup> Rue - CS 60019  
69800 SAINT-PRIEST CEDEX  
Tél. 04 72 89 06 06 - Fax : 04 37 54 24 21  
Export Lines: Tél. : + 33 (0) 472 89 06 09  
Fax : + 33 (0) 472 89 06 02



BLANCHON SAS - Société par A s Simplifiée au capital de 4 258 258 €  
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - e-mail : [blanchon@blanchon.com](mailto:blanchon@blanchon.com)  
Site internet : [www.blanchon.com](http://www.blanchon.com)