FO0588 CONTRECOLLÉ CHÊNE CHEVRON NATUREL VERNI SPILI VARIANTE 90MM

Marque FLOORART PARQUETRY®
Collection : Chevrons
Code EBN : FO 05
Fabricant : FORESTRY TIMBER
Provenance du bois : France - Allemagne
Certification : sur demande selon arrivage, FSC / PEFC
Garantie fabricant : 35 Ans*

CARACTERISTIQUES DE FABRICATION

Type de parquet : Contrecollé
Épaisseur Globale : 14,2mm
Épaisseur couche d'usure : 3,2mm
Largeur : 90mm
Longueur : 660mm (colis composé du même nombre de lames droites et gauches)
Essence du parement : Chêne
Âme : Latté Hévéa
Contrebalancement : bois déroulé
Profil : Pose rainures & languettes
Chanfreins : 4 micro-chanfreins (GO4)

ASPECT DU BOIS

Choix du bois : Variante donc bois de cœur avec nœuds et fentes sans limitations rebouchés noirs, discolorations, gerces, traces de cœur, aubier. La taille des nœuds est proportionnelle à la largeur des lames.
Structure de surface : brossé
Finition : Verni Bona Ultramat
Brillance : +/- 5% gloss

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

Colisage /m² par colis : 0.713m²
Colis par palette : NC
M² par palette : NC
Poids au m² : = +/- 9kg
Poids au colis : +/- 7kg
Poids/ palette : NC

NORMES DE FABRICATION

CE : (Conformité Européenne) / Standard Européen EN 14342 :2013
Ce parquet est destiné uniquement à une installation intérieure, à coller en plein ou en pose flottante conformément aux DTU 51.2 et 51.11
Glissance : EN 14342 :2013 CEN/TS 15676 PTV 45 (UV Bona)UV HP - ASTM D4060/DIN EN438
Classement au feu : EN 14342 :2013 EN 13501-1 / 14,2mm Classe D_{fl} - s1
Pourcentage d'humidité : Selon la norme EN 13183-1 : 7% d'humidité à la livraison avec une tolérance de +/-2%
Collage : Conforme à l'EN 717-1
Résistance : 2008 SIS : révolution > 800 en EN 13696
Émissions de Formaldéhyde : Aucune, classement européen A+

MISE EN ŒUVRE & COMPATIBILITÉ

Pose : Flottante selon la DTU 51.11 ou Collée selon la DTU 51.2.
Chauffage au sol : compatible chauffant et chauffant rafraichissant sauf contre-indication du fabricant.
Résistance thermique : 0,090°K/W
Classe d'usage : Selon la norme EN 685 : classe 31 - usage commercial modéré (zones à utilisation moyenne).
Compatibilité cuisine : oui
Compatibilité salle de bain : non.

PRECAUTION ET ENTRETIEN DE VOTRE PARQUET VERNI

Un parquet verni se dépoussière à l'aspirateur ou au balai microfibre.
Lors du lavage à l'eau : laver avec un linge humide bien essoré.
L'eau doit être tiède et il est nécessaire d'utiliser impérativement un produit d'entretien pour parquet verni ou vitrifié.
En règle générale, il est nécessaire d'utiliser les produits adaptés aux parquets vernis ou vitrifiés et de ne pas laver à grande eau.

IMPORTANT

Il est important de prévoir entre 15 et 20% de chute lors de la commande de votre parquet chevron, ce qui couvrira les pertes de coupe et les quelques lames dont l'aspect n'est pas à votre goût. Le bois étant un produit naturel, chaque pièce de parquet est différente et unique.
Il est important de bien mélanger les lames lors de la pose.
Cette précaution vous assurera un parquet réussi.
Toujours stocker les colis dans un lieu propre et sec à température de 15°C minimum.
L'hygrométrie ambiante doit être comprise entre 40 et 65% afin d'éviter tout risque de déformation ou de retrait.